

Αυτοεκπτυσσόμενο ημιαπορροφήσιμο πλέγμα διπλής όψης αποτελούμενο η μία πλευρά από δύο στρώματα από μονόκλωνο πολυπροπυλένιο αραιής πλέξης, και η άλλη πλευρά από απορροφήσιμη αντισυμφητική μεμβράνη από υδρογέλη από HA, CMC, PEG (διάρκεια απορρόφησης 30 ημέρες). Οι δύο πλευρές να ενώνονται με απορροφήσιμες ίνες PGA(6-8 μήνες απορρόφησης). Να διαθέτει δύο απορροφήσιμους δακτυλίους έκπτυσης από PDO με διάρκεια απορρόφησης 6-8 μήνες και 9 θήκες στερέωσης ανάλογα με τη διάσταση . Να διαθέτει περιμετρική εξοχή (Overlap) επικαλυμμένη με αντισυμφυτική υδρογέλη για την αποφυγή προσκόλλησης τμήματος εντέρου στο πλέγμα.

Διαστάση:

13,8x 17,8 cm